

Rubiomonocoat PIGMENTĒTA UV GRUNTS (SUNPRIMER COLOR)

2-KOMPONENTU SISTĒMA

APRAKSTS:

Rubio Monocoat Pigmentētā UV grunts ir uz ūdens bāzes veidota grunts, kas izmantojot nano tehnoloģiju ļauj nodrošināt iespaidīgu krāsu pigmentāciju. Produkts aizsargā koku pret UV staru rezultātā radīto krāsas zudumu, sēnīšu rašanos, mitrumu, pelējumu un lobišanos. **RMC Pigmentētā UV grunts (Sunprimer Color)**, jālieto pirms virsmas apstrādes kombinācijā ar **RMC Terašu eļļu 2C (Decking Oil 2C)** vai **RMC Fasāžu eļļu (Siding Oil)**.

RMC Pigmentētā UV grunts aizsargā koku no bojājumiem, ko izraisa foto-oksīdācijas, pateicoties līgnīna stiprināšanas iedarbībai.

LIETOŠANA:

1. Piemērots tikai neapstrādātai koksnei, tas ir svarīgi, lai sasniegtu kvalitatīvu aizsardzību.
2. Notīriet virsmu ar RMC Koka tīrītāju ārdarbiem (Exterior Wood Cleaner).
3. Uzklājiet RMC Pigmentēto UV (Sunprimer Color)grunti izmantojot smidzinātāju, rullīti, otu vai šķiedru neatstājošu lupatīņu.
4. Ļaujiet nožūt līdz virsma šķiet sausa, pārbaudiet pieskaroties.
5. Uzklājiet RMC Terašu eļļu 2C (Decking Oil 2C) vai RMC Fasāžu eļļu (Siding Oil).

KRĀSAS:

Pieejams plašs krāsu un koka toņu klāsts.

PATĒRIŅŠ:

RMC Pigmentētās UV grunts patēriņš mainās atbilstoši šādiem faktoriem:

1. Koksnes blīvums- mīkstāka koksne- lielāks patēriņš.
2. Mitruma saturs- kokam jābūt sausam. Neizmantojiet, ja mitruma saturs koksnē pārsniedz 12%.
3. Apkārtējās vides gaisa temperatūra- optimālajai temperatūrai vajadzētu būt no 15°C līdz 27°C , ar relatīvo mitrumu, kas ir mazāks par 80%. Nelietot atklātā saulē, lietū vai augstā temperatūrā.
4. Sagatavošana- koka gatavošanas metode (slīpēts, ēvelēts u.c.), ietekmē produkta patēriņu.

RMC Pigmentētā UV grunts

Patēriņa aprēķins:kokam ir jābūt piesātinātam ar **RMC Pigmentēto UV grunti**, nepārsniedzot noteiktos daudzumus.

Orientējošais patēriņa daudzums:

RMC Pigmentētā UV grunts: Jaunam kokam

Eksotiskai un cietai koksnei: 1 l = +/- 20 - 35m²
(+/- 30 - 50 g/m²)

Sveķainai un mīkstai koksnei: 1 l = +/- 15 - 20m²
(+/- 50 - 60 g/m²)

RMC Pigmentētā UV grunts patēriņš : Renovētam kokam, vai pēc RMC Koka tīrītāja ārdarbiem (Exterior Wood Cleaner) lietošanas. Veicot atjaunošanas darbus izturieties saudzīgi pret virsmu, iepazīstieties ar Rubio Monocoat lietošanas instrukciju.

Eksotiskai un cietai koksnei: 1 l = +/- 15 - 25m²
(+/- 40 - 60 g/m²)

Sveķainai un mīkstai koksnei: 1 l = +/- 10 - 15m²
(+/- 60 - 100g/m²)

Šie parametri ir tikai orientējoši. Patēriņš ir atkarīgs no koksnes veida un apstrādes metodes. Vienmēr ir ieteicams produktu izmēģināt uz parauga, lai precīzi aprēķinātu nepieciešamo daudzumu.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS:

Fizikālais stāvoklis: Šķidrums
Zemas viskozitātes (< 50 m Pa.s pie 15°C pēc Brukfelda skalas (Brookfield RVT)) pH: 6 – 8 (20°C)
Smarža: specifiska
Blīvums: 1,025 kg/l

UZGLABĀŠANA:

Produktu var uzglabāt 12 mēnešus, sausā vietā un tā oriģinālajā iepakojumā.

IEPAKOJUMS:

0,5 - 1 - 5 - 10 - 25 litri

ATRUNA: Lietotājs pats ir atbildīgs par produkta lietošanu, izvērtējiet vai produkts ir piemērots Jūsu vajadzībām. Muylle Facon NV neuzņemas atbildību par iespējamajiem zaudējumiem. Iepriekšējā informācija var tikt labota, kas tiks publicēta, pārskatīto variantu tehniskajā lapā. Mēs neuzņemamies atbildību par neapmierinošu rezultātu, kas nav saistīts ar produkta kvalitāti. Šī tehniskā informācija ir savākta pamatojoties uz pašreizējo informāciju un zināšanām. Jaunākās tehniskās lapas var pieprasīt vai ir pieejamas mājas lapā: www.rubiomonocoat.com



MUYLLE  FACON

RAŽOTS BEĻĢIJĀ: Muylle Facon NV

IZPLATĪTĀJS: SIA "GLASS&WOOD"

Adrese: „Rosalia”, Saurieši, Salaspils nov., LV – 2118

Mob. +371 29444421, Fakss +371 67708447

E-pasts: info@gwhome.lv, mājas lapa: www.gwhome.lv

